

COA ŞABLONU · COA TEMPLATE

Analiz sertifikası — örnek / Certificate of analysis — sample

Ürün / Product: Testliner 140 g/m² (TL2) · Parti / Lot: 2609-140-17 · Bobin / Reels: TL140-240901 ... 240912

Üretim / Production: 26.09.2026 · Makine / Machine: PM — Üretici / Producer: [fabrika adı teklifte / mill name on offer]

ÖZELLİK / PROPERTY	STANDART / STANDARD	BİRİM / UNIT	SPESİFİKASYON / SPEC.	SONUÇ / RESULT
Gramaj / Grammage	ISO 536	g/m ²	140 ±4 %	141,3
Nem / Moisture	ISO 287	%	7–9	7,8
Kalınlık / Thickness	ISO 534	µm	—	205
SCT CD	ISO 9895	kN/m	≥ 2,20	2,34
SCT MD	ISO 9895	kN/m	—	3,61
Patlama / Burst	ISO 2758	kPa	≥ 330	352
RCT CD	ISO 12192	N	—	168
Cobb60 üst / top	ISO 535	g/m ²	≤ 35	29
Cobb60 alt / bottom	ISO 535	g/m ²	—	34
Yüzey pürüzlülüğü / Roughness (Bendtsen, üst)	ISO 8791-2	ml/min	—	620

Kondisyonlama / Conditioning 23 °C, 50 % RH (ISO 187). Sonuçlar parti ortalamasıdır; bobin bazlı değerler talep üzerine / Results are lot averages; per-reel values on request. Bu belge örnektir; gerçek CoA fabrika laboratuvarı tarafından imzalanır / This is a sample; the actual CoA is signed by the mill laboratory.

Laboratuvar / Laboratory

Kalite / Quality